



VÚSAPL, a. s.

Novozámocká cesta 179, Pošt. priechinok 59, 949 05 Nitra, Slovensko
Tel.: 00421 37 6501 111, Fax: 00421 37 6513 495

Nitramid 6 L GB 30 01 000

Charakteristika

Nitramid 6 L GB 30 01 000 je vstrekovací typ PA 6 s obsahom 30% sklenených mikroguličiek. Materiál je možné dodávať v prírodnom, resp. farebnom prevedení podľa požiadaviek zákazníka. Vyznačuje sa nízkou anizotropiou zmraštenia a dobrou zatekavosťou.

Použitie

Materiál je vhodný pre spracovanie technológiou vstrekovania na výrobu dielov pre strojársky a automobilový priemysel. Materiál je doporučené pred spracovaním sušiť 4 hod pri teplote 80°C.

Vlastnosť	Jednotka	Norma	Typická hodnota
Index toku taveniny (230 °C, 2,16 kg)	g/10 min	STN EN ISO 1133	8
Medza pevnosti v ťahu pri pretrhnutí	MPa	STN EN ISO 527-2	80
Pomerné predĺženie na medzi klzu	%	STN EN ISO 527-2	3,6
Modul pružnosti v ťahu	MPa	STN EN ISO 527-2	3 800
Rázová húževnatosť Charpyho metódou	kJ/m ²	STN EN ISO 179	84
Vrubová húževnatosť Charpyho metódou	kJ/m ²	STN EN ISO 179	3

Poznámka: Údaje uvedené v tabuľke sú typické hodnoty jednotlivých vlastností. Jedná sa o údaje informatívneho charakteru.

Balenie

Nitramid 6 L GB 30 01 000 sa balí do PE vriec o hmotnosti 25 kg a expeduje sa na paletách fixovaných stretch fóliou.